



Träslag	Cumaru (Dipteryx spp.) Ursprung: Sydamerika
Fukthalt	Nedtorkat till ca. 14 +/- 2%
Vikt	Ca. 1000 kg/m ³
Färg	Rödbrun till gulbrun (färgskillnad kan inte undvikas)
Hållbarhet	Trall: ca. 50 år Panel: ca. 60 år
Formstabilitet	2*
Färgutfällning	1*
Beständighetsklass	1*

*Gradering 1-5, där 1 är bäst

Användning

- Utomhusprodukt för bland annat terrasser, trappor, broar, fasadbeklädnad som används över jord.

Kvalitet

- Prima kvalitet framsida. Naturliga fel kan förekomma i mindre omfattning på framsidan - inklusive kvisthål, kvist, sprickor, missfärgningar, fläckar m.m.

Egenskaper

- Cumaru är ett slitstarkt naturmaterial med lång livslängd. Träets kompaktitet gör den lämplig för det hårda nordiska klimatet.
- Hårdträ är ett levande material som rör i takt med de skiftande årstiderna. När träet utsätts för hårda väderförhållanden som t.ex. torka kommer sprickor, deformationer och skador att uppstå.
- Beständighetsklass är träets motståndskraft mot naturlig nedbrytning enligt i ovanstående schema.

Toleranser

- Tjocklek ca. +1/-1 mm och bredd ca. +/-2 mm vid leverans.

Träfiber

- Både rakkvuxet trä och "tvärträ" är en naturlig del av träet (Tvärträ bidrar till att ytan är mer halksäker).

Lagring

- Förvaras under tak med god ventilation och i originalbuntar (undvik solljus).

