GLOBAL TIMBER

DATABLAD - CUMARU TRALL OCH PANEL MAJ 2026

TRÄSLAG	Cumaru (Dipteryx spp.) Ursprung: Sydamerika
FUKTHALT	Nedtorkat till ca. 14% +/- 2%
VIKT	Ca. 1.000 kg/m^3
FÄRG	Rödbrun till gulbrun (färgskillnad kan inte undvikas)
HÅLLBARHET	Trall: ca. 50 år Panel: ca. 60 år
FORMSTABILITET	2* *Gradering 1-5, där 1 är bäst
FÄRGUTFÄLLNING	1* *Gradering 1-5, där 1 är bäst
BESTÄNDIGHETSKLASS	1* *Gradering 1-5, där 1 är bäst
CERTIFIERING	FSC 100%
EPD GWP TOTAL A1-A3	Generisk EPD; -1.063/m^3
MONTERING	GT trallskruvar GT fasadskruvar

ANVÄNDNING

- Utomhusprodukt för bland annat terrasser, trappor, broar och fasadbeklädnad som används över jord.

KVALITET

- Prima kvalitet framsida. Naturliga fel kan förekomma i mindre omfattning på framsidan - inklusive kvisthål, kvist, sprickor, missfärgningar, fläckar m.m.

EGENSKAPER

- Cumaru är ett slitstarkt naturmaterial med lång livslängd. Träets kompakthet gör den lämplig för det hårda nordiska klimatet.
- Hårdträ är ett levande material som rör sig i takt med de skiftande årstiderna. När träet utsätts för hårda väderförhållanden som t.ex. torka kommer sprickor, deformationer och skador att uppstå.
- Beständighetsklassen är träets motståndskraft mot naturlig nedbrytning enligt i ovanstående schema.

TOLERANSER

- Tjocklek ca. +1/-1 mm och bredd ca. +/-2 mm vid leverans.

TRÄFIBER

- Rakvuxet trä och motväxt är en naturlig del av träsorten (Motväxt bidrar till att ytan är mer halksäker).

LAGRING

- Förvaras under tak med god ventilation och i originalbuntar (undvik solljus).

Global Timber Sverige AB
Ödestuguvägen 40
567 32 Vaggeryd
–

info@globaltimber.se
globaltimber.se
LinkedIn
–

Sverige
Org. nr.: 559240-3785
–

WE HEART WOOD